

Manual de Operação M52

MANUAL DE OPERAÇÃO

M52

Medidor Portátil de

Umidade



1. Introdução

O setor de secagem de madeira é um dos processos críticos no beneficiamento da madeira, sendo responsável por grande parte do valor agregado ao produto final. Por isso, rígidas normas de controle neste setor são indispensáveis para empresas que buscam excelência nos seus produtos e a conquista de novos mercados.

Com a finalidade de auxiliar tais procedimentos de controle, a **MARRARI** apresenta ao mercado o seu mais atual produto voltado ao controle de qualidade:

M52, Medidor de Umidade para Madeira com coleta de dados.

Desenvolvido com avançada tecnologia o **M52** reúne em um só equipamento:

- Robustez
- Praticidade
- Confiabilidade
- Coleta de medidas
- Comunicação com PC

Tudo isso em um único equipamento.

Agradecemos a sua escolha e estamos certos que você adquiriu o melhor medidor de umidade disponível em nosso mercado.

2. Princípio de funcionamento

O Medidor por contato M52 baseia-se na correlação existente entre o teor de umidade do material analisado e as alterações do campo eletromagnético gerado pelo medidor.

Utilizando princípios de medição desenvolvidos com a tecnologia **MARRARI**, o M52 apresenta um moderno processador, o qual disponibiliza o resultado com precisão, garantindo medidas rápidas e confiáveis.

3. Especificações Técnicas

-Faixa de medição:	2,0 a 70,0%
-Massa específica:	0,20 a 1,20 g/cm ³
-Espessura da madeira:	20 a 50 mm
-Caixa:	160 x 78 x 33 mm
-Área de medição:	45 x 130mm
-Peso:	230g
-Alimentação:	Recarregável Lítio

ATENÇÃO: o equipamento somente pode ser carregado com o carregador fornecido pela Marrari.

4. Operando seu medidor

4.1. Ligando o MEDIDOR M52.


- Pressione e solte o botão “liga”  para ligar o medidor.
- Aparecerá no *display* por 3 segundos a versão do seu M52 conforme mostra a ?gura 1.



Figura 1

- Após 3 segundos o medidor mostrará a sua tela inicial, contendo a data, hora, nível de bateria, densidade, quantidade de leituras salvas, lotes, BD e con?gurações, conforme mostra a ?gura 2. Nesta tela também , são realizadas as leituras, estando pronto para efetuar a medida.






Figura 2



[image-1615578381154.png](#)

Para trocar a densidade de trabalho aperte novamente a tecla  até o campo  [image-1615578416799.png](#)

densidade ?car selecionado e então a tecla ‘função/ ajuste’  repetidamente para trocar de 1 em 1 unidade ou mantenha pressionada esta tecla para mudar a densidade de 10 em 10 unidades. Para confirmar o valor da densidade desejada, aperte a tecla .

4.2. Criando lotes no MEDIDOR M52.

- O novo medidor por contato M52 possui o recurso de salvar até 1000 leituras em sua memória interna e então descarregá-las em um computador através de sua conexão
- Para isso é possível salvar as medições em lotes, sendo possível até 100 lotes e um total de 1000 medições salvas na memória . [image-1615578541120.png](#)

Para trocar de lote, pressione a tecla  até chegar ao menu **BD**, então aperte a tecla  até aparecer as seguintes opções: Novo, Sair e Apagar conforme mostra a Figura 3.








Figura 3


[image-1615578633074.png](#)

- Selecione a opção “Novo” através da tecla  e pressione  para confirmar.
- Confirme novamente com  e será criado um novo lote.
- Para apagar um lote inteiro e por consequência todas as medições já feitas, faz-se o seguinte:




Na mesma tela do BD, selecione o menu Apag. e confirme novamente com .

- Cada lote possui um número sequencial único mais a data/hora de
- Não é possível alterar dados do lote no medidor, toda alteração deve ser feita via

4.3. Salvando medidas com o MEDIDOR M52.


- Pressione com firmeza o medidor de modo a garantir um bom contato da placa sensora com a superfície da madeira.
- O valor da umidade aparecerá instantaneamente no *display*.
- Pressione o botão  quando o medidor estiver em cima da amostra que está sendo medida, e esta será salva dentro do lote atual (no *display* o campo +Tb deve estar selecionado).
- A tela Banco de Dados (BD) mostra o lote aberto e os dados da última tábua.

4.4. Apagando medidas no MEDIDOR M52.

-  [image-1615578835773](#)
- Para apagar a última medida que foi salva, selecione -Tb através do botão  e pressione .

4.5. Desligando o MEDIDOR M52.

O medidor M52 pode ser desligado das seguintes formas:

- Mantendo pressionado o botão  por 3 segundos;
- Auto desligamento: O medidor desligará automaticamente se permanecer no modo de leitura e com o mesmo valor por mais de 2 minutos;

4.6. - Ajustando o relógio e o calendário do MEDIDOR M52.

[image-1615578978981.png](#)

-

Pressione o botão  até a opção 'Cfg' ser selecionada, em seguida o .

Para entrar na tela de configurações:

[image-1615578992508.png](#)

-

Selecione através do botão  a opção 'Ajt' e pressione  para entrar no modo ajuste conforme mostra a Figura 4.





Figura 4

- Entre com a nova data/hora. Selecione a opção "Set" e pressione a tecla . A nova data/hora será ajustada.

5. CUIDADOS NA MEDIÇÃO

- Assegure-se de pressionar com firmeza o medidor de modo a garantir um bom contato da placa sensora com a superfície da
- Não tome leituras onde há defeitos visíveis como, por exemplo, nós, rachaduras ou

- Tenha a certeza de que nada (especialmente sua mão ou metal) esteja abaixo da peça a ser
- Certifique-se de que toda a área da placa sensora esteja em contato com a peça a ser medida, sob pena de obter uma leitura de umidade inferior a real.
- Para medições em peças com espessuras superiores a 50mm, pode-se medir a peça em ambos os lados e calcular a média entre as leituras obtidas.
- Evite expor seu medidor diretamente à luz
- Evite expor seu medidor a umidades elevadas como vapores, chuva, etc.

MADEIRA	NOME ESPECÍFICO	%MASSA ESPEC.	MADEIRA	NOME ESPECÍFICO	%MASSA ESPEC.
Abiu-Pitomba	Pouteria sp, Sapotaceae	0,92	Grapia	Apuela leiocarpa (Vogel) Macbride., Leguminosae	0,67
Açacu	Hura crepitans L., Euphorbiaceae	0,33	Grumixava	Micropholis gardnerianum (A.C.) Pierre, Sapotaceae	0,53
Acapu	Vouacapoua americana (Aubi.), Leguminosae	0,79	Guapuruvú	Schizolobium parahyba (Veli.) Blake, Leguminosae	0,27
Acariquara	Minquartia guianensis Aubi., Olacaceae	0,84	Guariúba	Clarisia racemosa (Ruiz & Pav.), Moraceae	0,53
Achiça	Sterculia speciosa K. Sch., Sterculiaceae	0,32	Imbuia	Ocotea porosa (Nees) Barroso, Lauraceae	0,54
Açoita-Cavalo	Luehea divaricata Mart., Tiliaceae	0,53	Ipê	Tabebuia impetiginosa (Mart.) Standl. Bignoniaceae	0,79
Amapá	Brosimum parinarioides Ducke, Apocynaceae	0,59	Itaúba	Mezilaurus itauba (Meissn.) Taub., Laraceae	0,78
Amarelinho	Helietta longifoliata Britt., Rutaceae	0,78	Jacaréuba	Calophyllum brasiliense Camb., Clusiaceae	0,49
Amendoim	Pterogyne nitens Tul., Leguminosae	0,64	Jarana	Holopyxidium jarana (Huber) Ducke, Lecythidaceae	0,72
Andiroba	Carapa guianensis Aubi., Meliaceae	0,56	Jatobá	Hymenaea sp, Leguminosae	0,75
Angelim-Pedra	Hymenolobium excelsum Ducke, Leguminosae	0,63	Jequitibá-Branco	Canniana estrellensis (Raddi) O. Ktze, Lecythidaceae	0,65
Angelim-Vermelho	Dinizia excelsa Ducke, Leguminosae	0,82	Louro-Pardo	Cordia trichotoma (Vell) Arrab., Boraginaceae	0,65
Angico-Preto	Piptadenia macrocarpa Benth., Leguminosae	0,84	Louro-Preto	Ocotea sp. Lauraceae	0,52
Angico-Vermelho	Parapiptadenia rigida (Benth) Brenae, Mimosaceae	0,69	Louro vermelho	Nectandra rubra (Mez) C.K.Allen., Lauraceae	0,62
Aranibá	Centrolobium robustum (Vell) Mart., Fabaceae	0,66	Macacarecuia	Couropita guianensis Aubi., Lecythidaceae	0,39
Bracatinga	Mimosa scabrella Benth., Mimosaceae	0,53	Maçaranduba	Manilkara huberi (Ducke) Standl., Sapotaceae	0,85
Braúna-Preta	Melanoxylon brauna Schot., Caesalpiniaceae	0,87	Mandioqueira calvum	Didymopanax calvum (Decne & Plant), Araliaceae	0,57
Breu	Protium heptaphyllum (Aubi) March., Burseraceae	0,65	Mandioqueira albiflora	Ruizterania albiflora, Marcano Bert., Vochysiaceae	0,42
Cabreúva-Vermelha	Myroxylon balsamun (L) Harms., Fabaceae	0,78	Marupá	Simarouba amara Aubi., Simaroubaceae	0,40
Caixeta (A. triplinervia)	Alchornea triplinervia (Spreng) Muell. Arg., Euphorbiaceae	0,37	Mogno	Swietenia macrophylla King., Meliaceae	0,53
Caixeta (S. versicolor)	Simarouba versicolor St. Hili., Simaroubaceae	0,40	Muiracatiara	Astronium lecontei Ducke, Anacardiaceae	0,80
Caju	Anacardium excelsum Benth., Anacardiaceae	0,41	Para-Pará	Jacaranda copaia (Aubi) O. Don., Bignoniaceae	0,33
Caju-Açu	Anacardium giganteum Hanc. Ex Engl., Anacardiaceae	0,43	Pau-Marfim	Balfourodendron riedelianum (Engl.), Rutaceae	0,73
Canafistula	Cassia ferruginea Schrad, Caesalpiniaceae	0,72	Pau-Roxo	Peltogyne recifensis Ducke, Leguminosae	0,87
Canela-Parda	Nectandra sp., Lauraceae	0,48	Pinho do Paraná	Araucaria angustifolia (Bert.) o. Ktze., Araucariaceae	0,45
Canela-Sassará	Ocotea pretiosa (Nees) Mez., Lauraceae	0,48	Pinus eliotti	Pinus eliotti, Pinaceae	0,45
Canjerana	Cabrlea cangerana Sald., Meliaceae	0,55	Pinus taeda	Pinus taeda, Pinaceae	0,46
Carvalho brasileiro	Euplassa cantareirae Sleumer, Proteaceae	0,54	Pinus tecunumanni	Pinus tecunumanni, Pinaceae	0,40
Castanha-Sapucaia	Lecythis usitata Miers., Lecythidaceae	0,86	Pinus oocarpa	Pinus oocarpa, Pinaceae	0,41
Cedro	Cedrela fissilis Veli., Meliaceae	0,44	Pinus caribea	Pinus caribea, Pinaceae	0,42
Copaíba	Copaifera multijuga Hayne, Leguminosae	0,56	Pinus Chiapensis	Pinus chiapensis, Pinaceae	0,37
Cuiarana	Buchenavia huberi Ducke, Combretaceae	0,64	Pinus Maximinoi	Pinus maximinoi, Pinaceae	0,39
Cumarú	Dipteryx odorata (Aubi) Wild, Leguminosae	0,82	Quaruba	Vochysia maxima Oucke, Vochysiaceae	0,46
Cupiúba	Goupia glabra Aubi., Goupiaceae	0,71	Quarubarana	Erisma uncinatum Warm., Vochysiaceae	0,48
Eucaliptos Citriodora	Eucalyptus citriodora, Myrtaceae	0,85	Sucupira-Parda	Bowdichia virgilioides H.BK., Leguminosae	0,74
Eucaliptos Grandis	Eucalyptus grandis, Myrtaceae	0,65	Sumarúma	Ceiba pentandra (L) Gaertn, Bombacaceae	0,32
Eucaliptos Saligna	Eucalyptus saligna, Myrtaceae	0,65	Tatajuba	Bagassa guianensis Aubi., Anacardiaceae	0,62
Eucaliptos Viminalis	Eucalyptus viminalis, Myrtaceae	0,80	Tatapiririca	Tapirira guianensis Aubi., Anacardiaceae	0,42
Faia	Emmotum nitens (Beth) miers., Icacinaceae	0,74	Tauari	Couratari oblongifolia Ducke & R. Knuth., Lecythidaceae	0,54
Fava-Bolota	Parkia pendula Benth. Ex Walp., Leguminosae	0,47	Virola	Virola surinamensis (rol) Warb, Myristicaceae	0,39
Freijó	Cordia goeldiana Huber, Boraginaceae	0,48			

Obs: Os valores das densidades contidas nesta tabela podem variar de acordo com as características regionais de onde provém a madeira, devido a isso estes valores são usados como referência. Para um exato valor da densidade de sua madeira aconselhamos efetuar o teste gravimétrico.

6. MANUTENÇÃO

- É importante manter a placa sensora limpa, evitando que sua superfície fique com resíduos que poderão influenciar no resultado da medição.
- Evite derrubar ou bater o medidor, pois ele possui componentes que podem não resistir a altos impactos como o display.

7. GARANTIA

A garantia sobre este equipamento é de SEIS MESES a partir da data constante na Nota Fiscal de venda do produto. A garantia não cobre problemas causados por má utilização, violação, troca de componentes, desgastes físicos e mecânicos inerentes ao uso do medidor ou por exposição do mesmo à umidade (vapor, chuva, respingos, etc).

TERMOS DA GARANTIA

1.ABRANGÊNCIA E PRAZO DE GARANTIA:

A MARRARI AUTOMAÇÃO garante este equipamento contra defeitos de material e mão de obra, em condições normais de uso e manutenção, pelo prazo de SEIS MESES a partir da data de aquisição do aparelho, identificado pela Nota Fiscal de venda do produto e pelo preenchimento deste certificado. A MARRARI, sem nenhum custo para o cliente, reparará o equipamento desde que este seja enviado para a Assistência Técnica MARRARI, com **os custos de transporte** sob responsabilidade do cliente, de acordo com os termos desta garantia, acompanhado da respectiva nota fiscal.

1.CONDIÇÕES DE GARANTIA:

A MARRARI não assume qualquer obrigação ou responsabilidade por acréscimos ou modificações desta garantia, salvo se efetuadas por escrito em caráter oficial.

1.ITENS EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA:

A Garantia não cobre:

- Defeitos ou danos causados por má utilização, desgastes físicos e mecânicos inerentes ao uso do medidor ou por exposição

do mesmo à umidade (vapor, chuva, respingos, etc);

- Produtos que tenham tido o número de série removido, adulterado ou tornado ilegível; (c)Se houver a ruptura do lacre de violação por pessoas e/ou oficinas não autorizadas;

1.CONSIDERAÇÕES GERAIS:

Em hipótese alguma a MARRARI será responsável por indenizações superiores ao preço da compra do equipamento. Esta garantia fica automaticamente cancelada na ocorrência de qualquer uma das hipóteses do item 3 deste documento.

CERTIFICADO DE GARANTIA

MEDIDOR DE UMIDADE M52

Nº SÉRIE: _____

DADOS DO COMPRADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL: _____

CPF/CNPJ : _____ ENDEREÇO: _____

CIDADE: _____

ESTADO: _____ PAÍS _____

ESPAÇO A SER PREENCHIDO PELO VENDEDOR

Nº NOTA FISCAL: _____ DATA DA VENDA: ____/____/____

CIUDADE/ESTADO: _____

PAÍS _____

CARIMBO DO VENDEDOR / REPRESENTANTE:

Ass.: _____

IMPORTANTE: A garantia somente será válida se este Certificado de Garantia for completamente preenchido no ato da compra pelo vendedor e apresentado junto com a Nota Fiscal (Cópia ou Original) de venda deste produto

Para maiores informações sobre o medidor M52 ou outros equipamentos MARRARI consulte nosso atendimento ao Cliente:

MARRARI AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA.

Rua Piauí, 1072 – Parolin CEP: 80220-240 Curitiba-Pr.

Fone/Fax: +55 41 3332-9393

SITE: www.marrari.com.br

sac@marrari.com.br

Nota: As informações contidas neste manual poderão sofrer alterações sem notificação prévia. Está proibida a transmissão ou cópia de qualquer parte deste documento sem a autorização por escrito da MARRARI.

Revisão #6

Criado Fri, Mar 12, 2021 7:37 PM por [Merrari](#)

Atualizado Fri, Aug 6, 2021 2:51 PM